

## Outex


	Decking	Kassetten
Masse	2 000 x 98 mm	300 x 300 mm 600 x 300 mm
Gesamtdicke	~23 mm (mit Unterkonstruktion 63 mm)	~31 mm
Verpackungseinheit	8 Riemen = 1,568 m <sup>2</sup>	6 Kassetten = 0,54 m <sup>2</sup> / 1,08 m <sup>2</sup>
Rutschhemmung	R10	R10
Schlüpfrigkeit (barfuss)	B (A+B - slip angle 22,2°)	B (A+B - slip angle 22,2°)
Brandverhalten	Cfl-s1	Cfl-s1
Temperaturbeständigkeit	-25° C / +80° C	-25° C / +80° C
Feuerbeständigkeit	Euroclass E (B2)	Euroclass E (B2)
Wasser-Absorptionsfähigkeit	Aufquellen nach 24 h: 0,00%	Aufquellen nach 24 h: 0,00%
Härtegrad	65 Shore D	65 Shore D
Abriebfestigkeit	0,068 / 1,8 mm	0,068 / 1,8 mm
Beständigkeit Flecken/chem. Stoffe	Grad 5 (Groups 1, 2, 3)	Grad 5 (Groups 1, 2, 3)
Formaldehyde-Emission	E1	E1
Lichtechtheit	7/8	7/8
Schimmelbeständigkeit	kein Befall (nach 28 Tagen)	kein Befall (nach 28 Tagen)
Klassifikation	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33	Wohnbereich 23 / Objektbereich 33

### Decking



- 1 ~1 mm Gewebtes und verschweisstes Vinyl
- 2 22 mm Thermobehandeltes Kiefernholz
- 3 40 mm Unterkonstruktion

### Kassetten



- 1 ~1 mm Gewebtes und verschweisstes Vinyl
- 2 16 mm Thermobehandeltes Kiefernholz
- 3 15 mm Click-Verlegegitter



Phthalat-Weichmacher frei



Das Zeichen für verantwortungsvolle Waldwirtschaft  
FSC® C023430

