


Micodur

Micodur-Click

Mass Stone / Ornament Mass Wood	EN 427	ca. 920 × 460 mm ca. 1235 × 200 mm
Gesamtdicke	EN 428	7,5 mm
Oberfläche		KORUS-Beschichtung
Verpackungseinheit Stone / Ornament Verpackungseinheit Wood		4 Platten = 1,693 m ² 6 Platten = 1,482 m ²
Flächengewicht	EN 430	ca. 12 000 g/m ²
Resteindruck	EN 433	0,00 mm
Brandverhalten	EN ISO 9239-1	Bfl s1
Aufladungsspannung	EN 1815	< 2,0 kv antistatisch
Trittschallverbesserung	EN ISO 717-2	ca. 19 dB
Raumschallverbesserung	IHD-W-31	35%
Stuhlloleneignung	EN 425	erfüllt
Wärmedurchgangswiderstand	EN 12524	ca. 0,05 m ² K/W
Masstabilität	EN 434	< 0,01 %
Lichteinheit	ISO 105	7 / 8
Rutschhemmung	EN 51130	R 10
Chemikalienbeständigkeit	EN 423	sehr gut
Emissionswerte		< 100 ppm laut AgBB
Dickenquellung 24h	EN 317	0%
Querzugwerte Clickverbindung	ISO 24334	> 500 kg/lfm - kg/m
Mikrokratztbeständigkeit	EN 16094	MSR-A1/MSR-B1
Möbelfussverschiebung	EN 424	keine sichtbaren Schäden
Fleckenunempfindlichkeit	EN 438-2	Grad 5/5
Rutschfestigkeit	EN13893	Klasse DS
Abriebverhalten	EN 14354 EN 13329	>10000 WR4 AC5



Micodur



- 1 «KORUS» Hochstrapazierfähige Lackschicht
- 2 Lichtechter Digitaldruck
- 3 6,0 mm Mineralische Trägerplatte
- 4 1,5 mm Green Sound Dämmunterlage



Sockel

Naturo Kork AG behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Dargestellte Bodendesign können leicht abweichen.



Nr. 27 594 No. 27 594

V K F A E A I

Brandverhalten geprüft/bestätigt
Comportement au feu testé/confirmé



Produced under license of Unilin - EP no. 0842/03/1/3, gsm/er. 4,006,486

